PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-262523

(43)Date of publication of application: 12.10.1993

(51)Int.Cl.

CO1G 3/10

(21)Application number: 04-090069

(71)Applicant: SUMITOMO METAL MINING CO

LTD

(22)Date of filing:

17.03.1992

(72)Inventor: OKAWA TOKUO

(54) PRODUCTION OF COPPER SULFATE SOLUTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the production cost by adding sulfuric acid to a metallic Cu powder suspension while introducing fine air bubbles and keeping the suspension at a specific temperature, oxidizing and dissolving the metallic Cu.

CONSTITUTION: An air self-sucking type dissolving vessel with a stirrer is charged with a prescribed amount of water and metallic Cu powder having 40-120 mesh particle size and the metallic powder is stirred and suspended. The temperature of the suspension is then regulated to 65-85° C and the number of revolutions of the stirrer is regulated to 100-125 r.p.m. A prescribed amount of 98% sulfuric acid is then slowly added by requiring much time while introducing a large amount of fine air bubbles. The stirring is subsequently continued for a prescribed time to oxidize and dissolve the metallic Cu powder at 99% conversion rate. Thereby, the objective CuSO4 is safely obtained at a low cost.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特計庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-262523

(43)公開日 平成5年(1993)10月12日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 1 G 3/10

審査請求 未請求 請求項の数1(全 2 頁)

(21)出願番号

特願平4-90069

(71)出願人 000183303

(22)出願日

平成 4年(1992) 3月17日

住友金属鉱山株式会社 東京都港区新橋5丁目11番3号

(72)発明者 大川 徳男

東京都杉並区高井戸東2-19-7

(54)【発明の名称】 硫酸銅溶液の製造方法

(57)【要約】

【目的】 金属銅粉から直接硫酸銅溶液を安全に低コス トで、しかも短時間に製造し得る方法を提供する。

【構成】 金属銅粉懸濁液に微細な空気の泡を多量に導 入しながら該液を65乃至85℃に維持しつつ硫酸を添 加し、金属銅を酸化溶解する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属銅粉懸濁液に微細な空気の泡を多量 に導入しながら該液を65乃至85℃に維持しつつ硫酸 を添加し、金属銅を酸化溶解することを特徴とする硫酸 銅溶液の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は金属銅粉から硫酸銅溶液 を簡便に製造する方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】金属銅粉から硫酸銅溶液を製造する一般 的な方法は、金属銅粉を焙焼して酸化銅粉とし、これを 硫酸に溶解するというものである。これは金属銅を直接 硫酸で溶解するには熱濃硫酸による酸化力を要し、この 溶解反応を大規模に行うには安全上設備に費用がかかり 過ぎるためである。

【0003】酸化銅粉の製造には例えばロータリーキル ンなどが使用できるが、600 C程度の焙焼温度で金属 銅粉500kgを処理するのに5時間程かかり、得られ た酸化銅粉を溶解する設備も別に必要であり、熱濃硫酸 20 有利である。 溶解方式に比べてトータルコストは低いとは言え、燃料 代の節約、焙焼時間の短縮等課題は多い。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記事情に鑑 みて為されたものであり、酸化銅粉を経由することな く、金属銅粉から直接硫酸銅溶液を安全に低コストで、 しかも短時間に製造し得る方法を提供するものである。 [0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 本発明の方法は、金属銅粉の懸濁液に微細な空気の泡を 30 た。 多量に導入しながら該液を65乃至85℃に維持しつつ 硫酸を添加し、金属銅を酸化溶解する点に特徴がある。 [0006]

【作用】金属銅粉の粒度は40乃至120メッシュが適 当である。粒度が小さい程溶解速度は速くなるが、あま り粒度が小さいと取り扱い中に粉塵になり易く、作業環 境を悪化する上、懸濁液も作りにくい。

【0007】微細な空気の泡を多量に導入するには、撹 拌機の上部にある空気取入口から空気を自吸式に取入 れ、シャフトの中を通って翼の先端から排出する撹拌機 40 を備えた溶解槽が適当である。微細な空気泡が金属銅粉 の酸化に極めて効果的に働き、比較的短時間で酸化溶解 を完了する。

【0008】空気排出口の直径は小さい程空気の泡は小

さくなり、酸化効率は良くなるが、あまり小さいと空気 中のゴミ等で閉塞する恐れもあるので、5乃至10mm 程度とするのが実際的である。

【0009】又、撹拌翼の回転数は大きい程泡は微細に なり溶解効率は上昇するが、金属銅から硫酸銅への転化 率が99%に達した後はそれ以上回転数を上げることは 無駄であり、最適の回転数を実験的に求めれば良い。実 験によると、100乃至125 r. p. m. が適当な回 転数とも言える。

10 【0010】前記転化率にとって液温も重要であり、高 い程有利である。しかしながら温度をあまり上げること は液の蒸発による環境悪化、装置の腐食を招くので好ま しくなく、65乃至85℃が適当な範囲である。

【0011】硫酸の添加は一度に行うよりも酸化反応に 従って添加するのがよく、所要量を1時間程度掛けて徐 々に添加すると良い。

【0012】とのような方法で金属銅粉懸濁液を処理す るとほぼ3時間で転化率99%以上で硫酸銅溶液を得る ことができ、エネルギー的にも、時間的にも従来法より

[0013]

【実施例】

実験No. 1…1. 5 m' 容量のジャケット付槽と空気 自吸式撹拌機を有する溶解装置に工業用水9201を入 れ、粒度が40乃至60メッシュの金属銅粉125kg を投入して懸濁させた後、撹拌機の回転数を125 r. p. m. とし、98%濃硫酸225kgを約1時間かけ て添加した。との間液温を70℃に維持し、撹拌を更に 2時間続けた。硫酸銅への転化率は99.2%であっ

【0014】実験No. 2…実験No. 1の溶解装置を 大型化した容量12m3の装置に、砒素18g/1、銅 30g/1、硫酸90g/1を含有する溶液10m'を 入れ、これに粒度が80乃至120メッシュの金属銅粉 500kgを投入して懸濁させ、撹拌速度を100r. p. m. とし、98%濃硫酸287kgを約2時間で添 加し、この間液温を75乃至80°Cの間に維持しながら 更に1時間撹拌を続けた。金属銅粉の硫酸銅への転化率 は99.0%であった。

[0015]

【発明の効果】本発明により金属銅粉から硫酸銅溶液を 直接、安全かつ低コストでしかも短時間で製造できるよ うになった。